



DESCRIZIONE

BuildFix – Adesivo & Sigillante Cristallino è un adesivo e sigillante MS professionale, cristallino ed elastico. Garantisce adesione su superfici, anche umide. Verniciabile, resistente a UV e umidità; inodore, privo di solventi, siliconi e isocianati. Uso interno/esterno. Applicare su superfici pulite in cordoni o punti, pressare. Non adatto a PE, PP, PTFE, superfici bituminose o pietre sensibili.

CARATTERISTICHE

- Formulazione permanentemente elastica
- Alta capacità adesiva su quasi tutte le superfici, anche se umide
- Elevata resistenza meccanica
- Privo di solventi, siliconi, isocianati, alogeni e acidi
- Buona estrudibilità anche a basse temperature
- Verniciabile con vernici a base d'acqua
- Non ritira, non fessura, non scolorisce
- Non necessita primer su numerosi substrati

APPLICAZIONI

- Adesione su materiali da costruzione: alluminio, acciaio, rame, pietra, calcestruzzo, mattoni, vetro, legno, plastica, ceramica, superfici verniciate.
- Ideale per sigillature e incollaggi cristallini in applicazioni interne (vetrine, elementi decorativi, arredi, serramenti).
- Utilizzabile per incollaggi invisibili e giunzioni trasparenti su materiali rigidi o flessibili.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

- Le superfici devono essere pulite e prive di grasso.
- Tagliare la punta della cartuccia in base alla larghezza del cordolo desiderato.
- Applicare in strisce verticali o punti, unendo le parti entro 5 minuti.
- Lisciare con una spatola o dito umido.
- Pulire residui freschi con alcool.
- Consumo (290 ml):
 - o Giunto 5×5 mm → 12 metri
 - o Giunto 10×5 mm → 6 metri

CERTIFICAZIONI

- Conforme ai requisiti VOC secondo LEED EQc4.1
- Classificazione VOC francese: A+
- Marcatura CE EN 15651 (sigillante per facciate e vetrate)







RESTRIZIONI

- Non utilizzare in ambienti senza aerazione o in immersione continua.
- L'esposizione prolungata ai raggi solari può causare lieve ingiallimento.

CONSERVAZIONE

- Conservare tra +10 °C e +25 °C in luogo asciutto.
- Proteggere da gelo e umidità.
- Durata: 9 mesi in confezione integra.

SICUREZZA E SMALTIMENTO

Per informazioni relative a manipolazione, conservazione e smaltimento, consultare la Scheda di Sicurezza.

DATI TECNICI

Parametro	Valore
Prodotto	BuildFix – Adesivo & Sigillante Cristallino (Cod. 770008)
Base chimica	Polimero MS

Sistema di reticolazione Umidità atmosferica

Densità $1,05 \pm 0,03 \text{ g/ml}$ Aspetto / Colore Pasta / Cristallino

Tempo di formazione pelle 5–10 min (23 °C / 50% U.R.)

Velocità di polimerizzazione ~2,7 mm / 24 h (23 °C / 50% U.R.)

Durezza Shore A 35 ± 5 Allungamento a rottura $\geq 350\%$ Restringimento < 3%

Resistenza a trazione $2,10 \text{ N/mm}^2$ Resistenza al taglio 1471-1606 PaResistenza termica $-20 \,^{\circ}\text{C} \, / \, +80 \,^{\circ}\text{C}$ Temperatura di applicazione $+5 \,^{\circ}\text{C} \, / \, +40 \,^{\circ}\text{C}$

Confezione 12 cartucce da 290 ml per cartone

NOTE LEGALI

Le informazioni tecniche qui riportate si basano sulle conoscenze e prove attuali. Non costituiscono garanzia e l'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista.

Mustang Sealtech – Collanti Concorde srl non si assume responsabilità per un uso improprio del prodotto.

