### VINY BUILD D3 - COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'UMIDITÀ



Rev. 01 – 10/2025 MUSTANG SEALTECH

#### **DESCRIZIONE**

Viny Build D3 è una colla vinilica monocomponente in dispersione acquosa ad alte prestazioni, specificamente formulata per incollaggi resistenti all'umidità e alla temperatura. Conforme alla norma EN 204 – Classe D3 e WATT 91, garantisce un incollaggio strutturale resistente all'acqua. Con l'aggiunta del catalizzatore CTZ F15 al 5% in peso, il prodotto raggiunge la classe D4, offrendo massima resistenza in ambienti ad alta umidità.

È indicata per la produzione di **serramenti, porte, finestre, mobili da bagno e da cucina**, elementi in legno per ambienti umidi e incollaggi di legno con legno in climi difficili.

#### **CARATTERISTICHE**

- Colla vinilica professionale a elevata resistenza all'acqua (classe D3)
- Utilizzabile anche come bicomponente (con CTZ F15 → classe D4)
- Ottima adesione su legni duri e teneri
- Buona resistenza termica e al creep
- Film trasparente dopo l'essiccazione
- Non altera la tonalità del legno
- Applicabile manualmente o con macchine spalmatrici

# **APPLICAZIONI**

- Incollaggio di legno con legno (porte, finestre, mobili, cucine)
- Produzione di parquet prefiniti e componenti in legno esposti all'umidità
- Assemblaggi con alta frequenza o presse a freddo
- Incollaggio di laminati plastici su pannelli truciolari
- Utilizzabile su superfici pulite, prive di polvere e sostanze distaccanti

# **CONDIZIONI DI APPLICAZIONE**

**Parametro** Valore tipico Quantità consigliata 140-180 g/m<sup>2</sup> Temperatura minima di filmazione > +4 °C ≥ +20 °C Temperatura di lavorazione Tempo aperto (20 °C, 55% U.R.) ~10 min Tempo di prima presa ~30 min Tempo di indurimento completo 24 ore 3-5 kg/cm<sup>2</sup> Pressione di incollaggio Pulizia attrezzature Con acqua calda



# MUSTANG SEALTECH

# VINY BUILD D3 - COLLA VINILICA RESISTENTE ALL'UMIDITÀ

Rev. 01 – 10/2025 MUSTANG SEALTECH

# **DATI TECNICI**

Parametro Valore

Base chimica Polimeri di acetato di polivinile (PVAc) in dispersione acquosa

Aspetto / Colore Bianco – trasparente dopo l'essiccazione

Densità (20 °C)  $1,10 \pm 0,10 \text{ g/cm}^3$ 

Viscosità (20 °C, UNI EN 12092) 14.000 ± 2.000 mPa⋅s

Temperatura minima di filmazione > +4 °C

Tempo aperto 10 min

Tempo di prima presa 30 min

Indurimento completo 24 ore

Pressione di incollaggio 3–5 kg/cm²

Resistenza all'acqua EN 204 – Classe D3 (D4 con catalizzatore CTZ F15 al 5%)

Resistenza termica Conforme WATT 91

Confezioni Secchi da 10 - 30 kg – Cisternette

Durata 12 mesi (a 20 °C, in imballo integro)

Conservazione In luogo asciutto, teme il gelo

# **UTILIZZO CON CATALIZZATORE**

- Miscelare accuratamente la colla con CTZ F15 al 5% in peso in recipienti puliti (non metallici).
- Utilizzare la miscela entro 1 ora dalla preparazione.
- L'incollaggio deve essere pressato entro il tempo aperto e lasciato stagionare almeno 7 giorni prima della verifica della resistenza all'acqua.

# SICUREZZA E SMALTIMENTO

Prodotto a base acqua, non infiammabile.

Evitare il contatto prolungato con pelle e occhi.

Chiudere sempre il contenitore dopo l'uso.

Per informazioni dettagliate, consultare la Scheda di Sicurezza.

# **NOTE LEGALI**

Le informazioni sopra riportate si basano su prove ed esperienze attuali, ma non costituiscono garanzia.

L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto per l'applicazione specifica.

Mustang Sealtech – Collanti Concorde srl non si assume responsabilità per un uso improprio del prodotto.

