



DESCRIZIONE

Viny Build Express è una colla vinilica monocomponente in dispersione acquosa ad alte prestazioni, caratterizzata da un'elevatissima velocità di presa sia a caldo che a temperatura ambiente e mediante alta frequenza. È idonea per l'incollaggio di legno massiccio, listellari per antine, montaggi rapidi a caldo e montaggi sotto strettoio a freddo. Garantisce un elevato potere collante, ottima resistenza al creep e stabilità nel tempo.

CARATTERISTICHE

- Colla vinilica professionale ad alte prestazioni
- Elevatissima velocità di presa sia a caldo che a temperatura ambiente
- Ottima adesione su legni duri e teneri
- Eccellente resistenza al creep nel tempo
- Film trasparente dopo l'essiccazione
- Non altera la tonalità del legno
- Applicabile manualmente o con macchine spalmatrici

APPLICAZIONI

- Incollaggio di legno massiccio e listellari per antine
- Montaggi rapidi a caldo e sotto strettoio a freddo
- Applicazioni con presse a caldo o ad alta frequenza
- Produzione di mobili e serramenti
- Lavorazioni su legni duri o esotici

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Parametro	Valore tipico
Quantità consigliata	140–160 g/m ²
Temperatura minima di filmazione	> +4 °C
Temperatura di lavorazione	≥ +20 °C
Tempo aperto (20 °C, 55% U.R.)	~8 min
Tempo di prima presa	15–20 min
Tempo di indurimento completo	12 ore
Pressione di incollaggio	3–5 kg/cm ²
Pulizia attrezzature	Con acqua calda

DATI TECNICI

Parametro	Valore
Base chimica	Polimeri di acetato di polivinile (PVAc) in dispersione acquosa
Aspetto / Colore	Bianco – trasparente dopo l'essiccazione



Prodotto distribuito da:

Collanti Concorde – Via Schiaparelli, 12 Z.I. – Vittorio Veneto (TV) – Italy – Tel. +39 0438 912121



Parametro	Valore
Densità (20 °C)	$1,10 \pm 0,10 \text{ g/cm}^3$
Viscosità (20 °C, UNI EN 12092)	$15.000 \pm 3.000 \text{ mPa}\cdot\text{s}$
Temperatura minima di filmazione	$> +4 \text{ °C}$
Tempo aperto	~8 min
Tempo di prima presa	15–20 min
Indurimento completo	12 ore
Pressione di incollaggio	$3\text{--}5 \text{ kg/cm}^2$
Resistenza al creep	Ottima
Confezionamento	500 Gr – 1 Kg – 5 Kg – 10 Kg
Durata	12 mesi (a 20 °C, in imballo integro)
Conservazione	In luogo asciutto, teme il gelo

SICUREZZA E SMALTIMENTO

Prodotto a base acqua, non infiammabile.

Evitare il contatto prolungato con pelle e occhi.

Chiudere sempre il contenitore dopo l'uso.

Per informazioni dettagliate, consultare la Scheda di Sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni sopra riportate si basano su prove ed esperienze attuali, ma non costituiscono garanzia.

L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto per l'applicazione specifica.

Mustang Sealtech – Collanti Concorde srl non si assume responsabilità per un uso improprio del prodotto.



Prodotto distribuito da:

Collanti Concorde – Via Schiaparelli, 12 Z.I. – Vittorio Veneto (TV) – Italy – Tel. +39 0438 912121