



DESCRIZIONE

EcoGrip Floor è un adesivo **silano-terminale monocomponente igroindurente**, privo di solventi e isocianati, senza etichettatura di rischio. Forma una **linea collante tenace ed elastica**, con eccellente tixotropia, adatta all'incollaggio di **parquet di tutti i tipi e formati** su qualsiasi tipo di sottofondo. È indicato per la posa professionale di parquet prefiniti, multistrato, massello e pavimenti in legno nobile su massetti cementizi, anidrite o riscaldanti.

CARATTERISTICHE

- Monocomponente, pronto all'uso
- Senza solventi e isocianati – basso impatto ambientale
- Alta elasticità e resistenza meccanica
- Eccellente tixotropia: non cola, non ritira
- Compensa le tensioni di taglio e le deformazioni del legno
- Idoneo per pavimenti riscaldanti
- Applicabile con spatola dentata

APPLICAZIONI

- Incollaggio di **parquet di ogni formato** su:
 - massetti cementizi e anidritici
 - sottofondi con impianti di riscaldamento
 - pavimentazioni preesistenti (ceramica, marmo, ecc.) previa adeguata preparazione
- Idoneo anche per **ripristini e riparazioni** su superfici in legno o composito

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Parametro	Valore tipico
Quantità consigliata	700–1.000 g/m ² (a seconda del supporto)
Temperatura minima di applicazione	+10 °C
Temperatura consigliata	≥ +20 °C
Temperatura massima	+40 °C
Tempo di formazione pelle (20 °C, 55% U.R.)	~75 min
Indurimento in profondità	2 mm / 24 h
Allungamento a rottura	> 150 %
Durezza (Shore A)	40 ± 5
Pulizia attrezzature	Con solvente o panni imbevuti prima dell'indurimento
Confezioni	Secchi da 10 kg



**DATI TECNICI**

Parametro	Valore
Base chimica	Polimeri silano-terminali (MS Polymer)
Aspetto / Colore	Pasta tixotropica – Grigio
Densità (20 °C)	~1,50 g/ml
Viscosità (25 °C, UNI EN 12092)	250.000 ± 50.000 mPa·s
Allungamento a rottura	>150 %
Durezza Shore A	40 ± 5
Resistenza al taglio	Elevata
Temperatura di esercizio	-40 °C / +90 °C
Conservazione	12 mesi (in luogo asciutto, imballo originale sigillato)

RACCOMANDAZIONI D'USO

- Verificare che i **sottofondi siano asciutti, compatti e privi di polvere, cere e distaccanti**.
- Umidità massima del sottofondo:
 - **2,5%** per massetti cementizi
 - **0,5%** per anidrite/solfato di calcio
- In caso di umidità superiore al 4,5–5%, applicare un **primer barriera antiumidità** prima della posa.
- Evitare umidità di risalita e rispettare i tempi di stagionatura del massetto.
- Rimuovere eventuali residui di colle o vecchi adesivi prima dell'applicazione.

SICUREZZA

Prodotto **esente da solventi e isocianati**, non infiammabile e a **bassa emissione di VOC**.

Tuttavia, si raccomanda di usare guanti protettivi durante l'applicazione e di lavorare in ambiente ventilato.

Consultare la **Scheda di Sicurezza** per ulteriori dettagli.

NOTE LEGALI

Le informazioni riportate si basano su test ed esperienze pratiche attuali.

L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto per la specifica applicazione.

Mustang Sealtech – Collanti Concorde srl non si assume responsabilità per un uso improprio del prodotto.



Prodotto distribuito da:

Collanti Concorde – Via Schiaparelli, 12 Z.I. – Vittorio Veneto (TV) – Italy – Tel. +39 0438 912121