



DESCRIZIONE

Acrilico Verniciabile è un **sigillante acrilico monocomponente**, ideale per la **sigillatura di giunti statici e fessure** sia interne che esterne. La sua formulazione plasto-elastica consente un'applicazione pulita, precisa e facilmente verniciabile. Dopo l'indurimento diventa **impermeabile all'acqua**, ma mantiene la **traspirabilità al vapore**. È un prodotto a **basso contenuto di VOC**, privo di solventi e odori, perfettamente compatibile con materiali porosi come **cemento, legno, laterizio e intonaco**.

CARATTERISTICHE

- Sigillante acrilico monocomponente pronto all'uso
- **Verniciabile** con pitture a base acqua e acriliche
- **Facile da applicare e pulire** – lavabile con acqua prima dell'indurimento
- **Basso VOC**, conforme ai criteri **LEED EQc4.1**
- **Resistente all'acqua dopo indurimento**
- **Ottima adesione** su superfici porose (cemento, legno, intonaco, cartongesso)
- **Senza odore** e privo di solventi
- Idoneo per giunti **con basso movimento (≤ 10%)**
- **Non indicato per immersione permanente** o giunti di dilatazione

APPLICAZIONI

- Sigillatura di giunti **a basso movimento** tra legno, cemento, mattoni o intonaco
- **Riempimento di crepe** su pareti e soffitti
- **Finitura di giunti tra serramenti, pareti e porte**
- Chiusura di fessure in elementi prefabbricati o pannellature in cartongesso
- **Sigillatura di fughe interne** prima della verniciatura

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Parametro	Valore tipico
Base chimica	Dispersione acrilica monocomponente
Consistenza	Pasta liscia, tixotropica
Colore	Bianco
pH	7 – 9
Densità	1,62 ± 0,03 g/cm ³
Tempo fuori polvere (23 °C, 50% U.R.)	50 ± 20 min
Velocità di indurimento	2 mm / giorno (23 °C, 50% U.R.)
Durezza Shore A	40 – 70
Allungamento a rottura	≥ 100 %
Temperatura di applicazione	+5 °C ÷ +40 °C



Prodotto distribuito da:

Collanti Concorde – Via Schiaparelli, 12 Z.I. – Vittorio Veneto (TV) – Italy – Tel. +39 0438 912121

**Parametro**

Parametro	Valore tipico
Resistenza termica	-10 °C ÷ +80 °C
Movimento massimo consentito	±10 %
Tempo di pitturabilità	Dopo 24 ore
Confezione	Cartuccia da 300 ml – 24 pz/cartone
Conservazione	18 mesi a +5 °C ÷ +25 °C (in luogo asciutto)

CONSUMO INDICATIVO**Larghezza giunto Profondità Resa**

5 mm	3 mm	20 m
10 mm	5 mm	6 m
15 mm	8 mm	2,5 m
20 mm	10 mm	1,5 m
25 mm	12 mm	1,0 m

RACCOMANDAZIONI D'USO

- Le superfici devono essere **pulite, asciutte e prive di grasso o polvere**.
- Su supporti porosi (cemento, pietra, gesso) applicare eventualmente un primer (1 parte di sigillante + 4–5 parti d'acqua).
- Non usare su giunti esposti a immersione permanente o soggetti a forti movimenti.
- Lisciare immediatamente con dito o spatola umida.
- Rimuovere l'eccesso con panno umido prima della pellicolazione.
- Evitare l'esposizione all'acqua per almeno 2 ore dopo l'applicazione.

CERTIFICAZIONI

- Conforme **EN 15651-1 (Façade)** – DOP n. CPR-001
- Conforme **VOC Classe A+** (basse emissioni)
- Conforme ai requisiti **LEED EQc4.1** – SCAQMD Rule 1168

LIMITAZIONI

- Non adatto per giunti con movimento >10%.
- Non idoneo per superfici permanentemente umide o in immersione.
- Non applicare in caso di rischio di pioggia o gelo.
- Verniciare solo con Pitture **sufficientemente elastiche**.



Prodotto distribuito da:

Collanti Concorde – Via Schiaparelli, 12 Z.I. – Vittorio Veneto (TV) – Italy – Tel. +39 0438 912121



ACRILICO VERNICIABILE – Sigillante Universale Acrilico

Rev. 01 – 10/2025

MUSTANG SEALTECH

SICUREZZA

- Non contiene solventi o sostanze pericolose.
- Utilizzare in ambienti ventilati.
- Evitare il contatto con occhi e mucose.
- Per maggiori dettagli consultare la **Scheda di Sicurezza (SDS)**.

NOTE LEGALI

Le informazioni contenute si basano su test e conoscenze attuali, ma non costituiscono garanzia.

L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto per la specifica applicazione.

Mustang Sealtech – Collanti Concorde S.r.l. non si assume responsabilità per un uso improprio o non conforme del prodotto.



Prodotto distribuito da:

Collanti Concorde – Via Schiaparelli, 12 Z.I. – Vittorio Veneto (TV) – Italy – Tel. +39 0438 912121