



DESCRIZIONE

Build Hydro Skin è un adesivo impermeabile monocomponente igroindurente a base di polimeri silano terminali, esente da solventi, acqua, ammine e isocianati, privo di etichettatura di rischio. Forma una linea collante elastica e tenace, garantendo adesione e continuità del sistema impermeabile. È indicato per l'incollaggio di metalli, cemento, legno e altri materiali ed è particolarmente adatto alla realizzazione di membrane impermeabili e accoppiamenti strutturali.

CARATTERISTICHE

- Monocomponente, pronto all'uso
- Base chimica: polimeri silano terminali
- Privo di solventi, acqua, ammine e isocianati
- Linea collante elastica e resistente
- Elevato allungamento a rottura (> 100%)
- Indicato per applicazioni di impermeabilizzazione
- Adesione su diversi materiali da costruzione

APPLICAZIONI

- Realizzazione di membrane impermeabili
- Incollaggio elastico di pannelli e strutture sandwich
- Incollaggi su metalli, cemento, legno e materiali compatibili
- Applicazioni edilizie e industriali dove è richiesta elasticità del giunto

MODALITÀ D'USO

Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di polvere, grasso o ossidazioni superficiali.

Per superfici metalliche si consiglia la pulizia con solventi idonei.

In caso di ossidazione del supporto metallico, consultare il servizio di assistenza tecnica.

Prima di applicazioni industriali o su larga scala, verificare preventivamente la conformità dell'incollaggio alle prestazioni richieste.

DATI TECNICI

Parametro	Valore
Prodotto	Build Hydro Skin
Base chimica	Polimeri silano terminali
Aspetto	Pasta
Viscosità	8.000 mPas @ 25 °C
Colori	Neutro, bianco, grigio, nero, terracotta



Prodotto distribuito da:

Collanti Concorde – Via Schiaparelli, 12 Z.I. – Vittorio Veneto (TV) – Italy – Tel. +39 0438 912121



MS HydroSkin – MS Guaina Colorato

Rev. 01 – 10/2025
MUSTANG SEALTECH

Parametro	Valore
Tempo di formazione pelle	~ 90 min (20 °C / 55% U.R.)
Velocità di indurimento	~ 2 mm / 24 h
Allungamento a rottura	> 100 %
Durezza Shore A	50 ± 10
Consumo indicativo	200 – 600 g/m ²
Temperatura di applicazione	+10 °C / +40 °C (consigliata ≥ 20 °C)

CONFEZIONAMENTO

- Barattoli da 1.5 kg
- Secchi da 5 kg
- Secchi da 10 kg

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto, nel contenitore originale sigillato.

Durata: 18 mesi dalla data di produzione.

NOTE LEGALI

Le informazioni tecniche sono basate sulle conoscenze attuali.

L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista.

Le condizioni applicative e i materiali utilizzati possono influenzare le prestazioni finali del prodotto.



Prodotto distribuito da:

Collanti Concorde – Via Schiaparelli, 12 Z.I. – Vittorio Veneto (TV) – Italy – Tel. +39 0438 912121